

Bois pour Charpente Industrielle

Épicéa

CARACTÉRISTIQUE

Non préservé ou préservé Classe 2 jaune par aspersion ou trempage à partir de composants biosourcés

Bois sec à 18% +/- 2%

APPLICATION

Charpente industrielle (appelée aussi fermette)

PERFORMANCE

Classe mécanique C24 selon NF EN 14081

SERVICE

Prestation de préservation sur demande jusqu'à la Classe 3.1

Produits sur consultation



ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	CLASSE MÉCANIQUE
	60	
	72	
36	97	C24
	112	
	122	
	147	

1. Fermettes à comble aménageable
2. Fermettes à comble perdu


LE + PRODUIT

Des bois d'Épicéa durables et de hautes qualités. Leur séchage à 18% assure la stabilité dimensionnelle et évite les déformations.



1

Profil



Conformités et garanties



isb. sinbpla. Edition Juin 2026



2

CONSEIL DE L'EXPERT

Suivant la norme NF EN 335 ces bois doivent être préservés par trempage en classe 2 avant la pose.