

# Contreplaqué Skylty® Grip

Eucalyptus, Bouleau

## CARACTÉRISTIQUES

### EUCALYPTUS

Composition : 100 % Eucalyptus

Face filmée phénolique noir à empreinte grain de riz négatif 260 g/m<sup>2</sup>

Contreface filmée phénolique noir 130 g/m<sup>2</sup>

Résistance grip : R10

Colle : Phénolique

Densité : 650 kg/m<sup>3</sup> +/- 10%

### BOULEAU

Composition : 100 % Bouleau

Face filmée phénolique noir à empreinte grain de riz négatif 220 g/m<sup>2</sup>

Contreface filmée phénolique noir 167 g/m<sup>2</sup>

Résistance grip : R10

Colle : Phénolique

Densité : 640 à 760 kg/m<sup>3</sup> +/- 10%

## APPLICATIONS

Podium ou estrades, revêtement de sols (Eucalyptus et Bouleau)

Carrosserie et échafaudage (Bouleau)

Usage structurel : Oui

## PERFORMANCES

Émission de formaldéhyde (NF EN 717-2) : E1

Réaction au feu : D-s2, d0


Classe d'emploi : Classe 3 en milieu humide

Marquage CE 2+ NF EN 13986


## SERVICE

Prestation de découpe et autres formats sur demande

## Profil



## Disponibilités Produits



Eucalyptus      Bouleau

FORMAT (m)	ÉPAISSEUR (mm)	PLIS	
		EUCALYPTUS	BOULEAU*
2,50 x 1,25	9	5	-
	12	7	-
	15	9	11
	18	11	13
	21	13	15
	24	15	-
	27	17	-
	30	19	-
1,525 x 2,50	9	5	-
	12	7	-
	15	9	-
	18	11	-
	21	13	-
	24	15	-
	27	17	-
	30	19	-
1,525 x 3,00	9	5	-
	12	7	-
	15	9	-
	18	11	-
	21	13	-
	24	15	-
	15	-	11
	1,50 x 3,00	18	-
21		-	15

\*Disponibilité sur consultation

1 et 2. Contreplaqué Skylty® Grip Bouleau

## LE + PRODUIT

Une multitude d'épaisseur et de formats qui s'adapte à tous les besoins et permet de limiter les découpes et les pertes.



1



2

## CONSEIL DE L'EXPERT

En cas de découpe ou d'usinage, il est impératif de traiter les zones percées et/ou découpées avec un produit hydrofuge.

## Conformités et garanties



La marque de la gestion forestière responsable



Édition Juin 2026

isb. sinbpla.