

Contreplaqué Skylty® Form Eco

Acacia

CARACTÉRISTIQUES

ECO
Composition : 100 % Acacia
Face et contreface filmées phénolique noir 165 g/m² en 1 temps de presse
Colle : MUF – Mélamine Urée Formol
Densité : 600 kg/m³ +/- 10%

ECO +
Composition : 100 % Acacia
Face et contreface filmées phénolique brun foncé 145g/m²
Colle : MUF – Mélamine Urée Formol
Densité : 600 kg/m³ +/- 10%

APPLICATIONS

Coffrage exclusivement
ECO : 1 emploi
ECO + : jusqu'à 4 réemplois
Lien vers cahier technique avec les règles d'utilisation en dernière page
Usage structurel : Non


PERFORMANCES

Émission de formaldéhyde (NF EN 717-2) : E2
Réaction au feu : D-s2, d0
Classe d'emploi : Classe 3 en milieu humide


SERVICE

Prestation de découpe et autres formats sur demande

Profil



Disponibilités Produits



Acacia Eco

Acacia Eco +

FORMAT (m)	ÉPAISSEUR (mm)	PLIS	
		ACACIA ECO	ACACIA ECO +
2,50 x 1,25	15	11	9
	18	13	11
	21	-	13

1 et 2. Contreplaqué Skylty® Form Eco +

LE + PRODUIT

Panneaux de coffrage avec un bon rapport qualité prix. Ils sont stables et faciles à usiner.



1

2



CONSEIL DE L'EXPERT

Utilisez de l'huile pour faciliter le décoffrage même si vous ne prévoyez pas de réutiliser le panneau.

Conformités et garanties



La marque de la gestion forestière responsable