

# Contreplaqué Skylty® Form Select

Bouleau, Combi

## CARACTÉRISTIQUES

### BOULEAU SELECT

Composition : 100 % Bouleau  
Face et contreface filmée phénolique  
lisse noir 167 g/m<sup>2</sup>  
Colle : Phénolique  
Densité : 640 à 760 kg/m<sup>3</sup> +/- 10%

### COMBI SELECT

Composition : Eucalyptus, Acacia et Gmelina  
Face et contreface filmées phénolique  
brun foncé 220 g/m<sup>2</sup>  
Colle : Phénolique  
Densité : 750 kg/m<sup>3</sup> +/- 10%

## APPLICATIONS

Coffrage, caisserie, ouvrages d'art,  
aménagement intérieur  
BOULEAU SELECT : jusqu'à 15 réemplois  
COMBI SELECT : jusqu'à 15 réemplois  
Lien vers cahier technique avec les règles  
d'utilisation en dernière page  
Usage structurel : Oui


## PERFORMANCES

Émission de formaldéhyde (NF EN 717-2) : E1  
Réaction au feu : D-s2, d0  
Classe d'emploi : Classe 3 en milieu humide  
Marquage CE 2+ NF EN 13986


## SERVICE

Prestation de découpe et autres formats  
sur demande

## Profil



## Disponibilités Produits



Bouleau SELECT Combi SELECT

FORMAT (m)	ÉPAISSEUR (mm)	PLIS	
		BOULEAU SELECT*	COMBI SELECT
2,50 x 1,25	9	7	-
	15	11	9
1,50 x 3,00	18	13	11
	15	11	-
	18	13	-

\*Disponibilité sur consultation

## LE + PRODUIT

La densité du bouleau ainsi que la sélection de placages de qualités permettent d'utiliser ce panneau pour les ouvrages les plus exigeants.



1



2

## CONSEIL DE L'EXPERT

Le nombre de réemplois est favorisé par la qualité de stockage des panneaux à l'abri et à plat, une manutention soignée, par le huilage avant chaque réemploi et un nettoyage soigné après utilisation.

## Conformités et garanties



La marque de la gestion forestière responsable

