

Contreplaqué Skylty® Form Smart

Eucalyptus, Combi

CARACTÉRISTIQUES

EUCALYPTUS SMART

Composition : 100 % Eucalyptus

Face et contreface filmées phénolique 185 g/m²

Colle : Phénolique

Densité : 650 kg/m³ +/- 10%

COMBI SMART

Composition : Eucalyptus, Acacia et Gmelina

Face et contreface filmées phénolique brun foncé 175 g/m²

Colle : MUF – Mélamine Urée Formol

Densité : 700 kg/m³ +/- 10%

APPLICATIONS

Coffrage

EUCALYPTUS SMART : jusqu'à 8 réemplois

COMBI SMART : jusqu'à 8 réemplois

Lien vers cahier technique avec les règles d'utilisation en dernière page

Usage structurel : Non

PERFORMANCES

Émission de formaldéhyde (NF EN 717-2) : E1


Réaction au feu : D-s2, d0

Classe d'emploi : Classe 3 en milieu humide


SERVICE

Prestation de découpe et autres formats sur demande

Profil



Disponibilités Produits



Eucalyptus SMART

Combi SMART

FORMAT (m)	ÉPAISSEUR (mm)	PLIS	
		EUCALYPTUS SMART	COMBI SMART
2,50 x 1,25	9	5	-
	15	9	9
	18	11	11
	21	13	-
3,00 x 1,50	9	7	-
	15	11	-
	18	13	-
	21	15	-

1 et 2. Contreplaqué Skylty® Form Smart Eucalyptus

LE + PRODUIT

Des panneaux de coffrage qualitatifs offrant stabilité, résistance et une excellente qualité de construction.



1



2

CONSEIL DE L'EXPERT

Le nombre de réemplois est favorisé par la qualité de stockage des panneaux à l'abri et à plat, une manutention soignée, par le huilage avant chaque réemploi et un nettoyage soigné après utilisation.

Conformités et garanties



La marque de la gestion forestière responsable