

Contreplaqué Skylty® Form Smart

Eucalyptus, Combi

CARACTÉRISTIQUES

SMART
Composition : 100 % Eucalyptus
Face et contreface filmées phénolique 185 g/m²
Colle : Phénolique
Densité : 650 kg/m³ +/- 10%

SMART +
Composition : Eucalyptus, Acacia et Gmelina
Face et contreface filmées phénolique brun foncé 220 g/m²
Colle : Phénolique
Densité : 750 kg/m³ +/- 10%

APPLICATIONS

Coffrage exclusivement
SMART : jusqu'à 8 réemplois
SMART+ : jusqu'à 10 réemplois
Lien vers cahier technique avec les règles d'utilisation en dernière page
Usage structurel : Non


PERFORMANCES

Émission de formaldéhyde (NF EN 717-2) : E1
Réaction au feu : D-s2, d0
Classe d'emploi : Classe 3 en milieu humide

SERVICE

Prestation de découpe et autres formats sur demande

Profil




Conformités et garanties



La marque de la gestion forestière responsable



Disponibilités Produits



Eucalyptus SMART Combi SMART +

FORMAT (m)	ÉPAISSEUR (mm)	PLIS	
		EUCALYPTUS SMART	COMBI SMART +
2,50 x 1,25	9	5	-
	15	9	9
	18	11	11
	21	13	-
3,00 x 1,50	9	7	-
	15	11	-
	18	13	-
	21	15	-

1 et 2. Contreplaqué Skylty® Form Smart Eucalyptus

LE + PRODUIT

Des panneaux de coffrage qualitatifs offrant stabilité, résistance et une excellente qualité de construction.



1

2



CONSEIL DE L'EXPERT

Le nombre de réemplois est favorisé par la qualité de stockage des panneaux à l'abri et à plat, une manutention soignée, par le huilage avant chaque réemploi et un nettoyage soigné après utilisation.