Contreplaqué Skylty® Grip

Eucalyptus, Bouleau

CARACTÉRISTIQUES

EUCALYPTUS

Composition : 100 % Eucalyptus
Face filmée phénolique noir à empreinte grain de riz négatif 260 g/m²
Contreface filmée phénolique noir 130 g/m²
Résistance grip : R10
Colle : Phénolique
Densité : 650 kg/m3 +/- 10%

BOULEAU

Composition : 100 % Bouleau
Face filmée phénolique noir à empreinte grain de riz négatif 220 g/m²
Contreface filmée phénolique noir 167 g/m²
Résistance grip : R10
Colle : Phénolique
Densité : 640 à 760 kg/m3 +/- 10%

APPLICATIONS

Podium ou estrades, revêtement de sols (Eucalyptus et Bouleau)
Carrosserie et échafaudage (Bouleau)
Usage structurel : Oui

PERFORMANCES

Émission de formaldéhyde (NF EN 717-2) : E1
Réaction au feu : D-s2, d0
Classe d'emploi : Classe 3 en milieu humide
Marquage CE 2+ NF EN 13986

SERVICE

Prestation de découpe et autres formats sur demande

Profil



Disponibilités Produits



Eucalyptus



Bouleau

FORMAT (m)	ÉPAISSEUR (mm)	PLIS	
		EUCALYPTUS	BOULEAU
2,50 x 1,25	9	5	-
	12	7	-
	15	9	11
	18	11	13
	21	13	15
	24	15	-
	27	17	-
	30	19	-
	35	21	-
1,525 x 2,50	9	5	-
	12	7	-
	15	9	-
	18	11	-
	21	13	-
	24	15	-
	27	17	-
	30	19	-
1,525 x 3,00	9	5	-
	12	7	-
	15	9	-
	18	11	-
	21	13	-
	24	15	-
1,50 x 3,00	15	-	11
	18	-	13
	21	-	15

Conformités et garanties

FSC www.fsc.org FSC® C051177
La marque de la gestion forestière responsable

CE

PEFC 10-31-849 Certifié PEFC www.pefc-france.org

isb. sinbpla. Edition Décembre 2025

1 et 2. Contreplaqué Skylty® Grip Bouleau

LE + PRODUIT

Une multitude d'épaisseur et de formats qui s'adapte à tous les besoins et permet de limiter les découpes et les pertes.

1

2

CONSEIL DE L'EXPERT

En cas de découpe ou d'usinage, il est impératif de traiter les zones percées et/ou découpées avec un produit hydrofuge.